








AUTOLUX® Система акриловых компонентов

Описание	Autolux ALDG - 2К компоненты системы цветоподбора для ремонта и окраски однослойных покрытий транспортных средств.		
Продукты	Эмаль:	ALXXX <i>Autolux</i> Акриловые компоненты	
	Отвердители:	AL501 <i>Autolux</i> MS Быстрый отвердитель (15 - 25°C) AL502 <i>Autolux</i> MS Стандартный отвердитель (25 - 35°C)	
	Разбавители:	AL651 <i>Autolux</i> Быстрый разбавитель (15 - 25°C) AL652 <i>Autolux</i> Стандартный разбавитель (20 - 30°C) AL653 <i>Autolux</i> Медленный разбавитель (25 - 35°C)	
Подложки	2К Грунт-наполнитель <i>Autolux</i> AL425/427 Старое покрытие в хорошем состоянии		
Подготовка поверхности		P400 (сухое шлифование)	
			P600 (с водой)
Пропорции смешивания			По объему: 2 части 1 часть 0.3 части Время жизни: 2 - 3 часа
	<i>Autolux</i> Акриловая эмаль ALXXX <i>Autolux</i> Отвердители DG AL501/502 <i>Autolux</i> Разбавители AL651/652/653		
Краско-распылитель	Конвенциональный:	Сопло 1.3 – 1.5 мм, давление воздуха от 2,5 до 3,5 бар	
	HVLP:	Сопло 1.3 – 1.4 мм, давление воздуха от 2 бар (см. инструкции производителя краскопульта)	
Нанесение	 Нанесите 2 полных одинарных слоя. Толщина сухой пленки покрытия от 40 до 45 мкм.		
Межслойная сушка	 5 - 10 минут между слоями при 20°C		
Сушка	20°C:	12 часов	
	60°C:	30 минут	
	ИК:	15 минут	
	Полировка	1 час после остывания	
Внимание:	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Autolux</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства		

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213-31-07